



PLASTIC

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΤΗ ΚΌΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κόλλα υψηλής ποιότητας και ισχύος για την επισκευή πολλών αντικειμένων (οικιακής χρήσης).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κολλάει συνθετικά οικιακής χρήσης, όπως ABS, ακρυλικό γυαλί (Perspex®, Plexiglas®), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό PVC. Άριστη για την επισκευή πλαστικών οικιακών συσκευών, όπως: (κινητό) τηλέφωνο, καφετιέρα, συσκευές ήχου, λέβητες νερού, τηλεχειριστήριο, υπολογιστής, εκτυπωτής, ηλεκτρολόγιο. Άριστη επίσης για τη στερέωση ηλεκτρικών σωλήνων από pvc και πλαστικών μερών ποδηλάτου και φώτων αυτοκινήτου. Πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλένιο (PE) και P.T.F.E.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ισχυρό
- Αδιάβροχο
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως + 100°C
- Διαφανές

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Απλώστε λεπτή στρώση κόλλας στη μια επιφάνεια. Ενώστε αμέσως και πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες με ακετόνη. Τα ξεραμένα υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο μηχανικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντοχή στα χημικά:	The chemical resistance of adhesive joints depends on the gap width, drying time, pressure, temperature, type and concentration of medium. The adhesive joint generally has the same chemical resistance as the material itself. Exceptions to this are a small number of very aggressive chemicals such as concentrated acids, caustic solutions and strong oxidants.
Βασικό συστατικό:	Διάλυμα PVC σε μίγμα διαλυτών
Ιξώδες:	Υγρό
Ιξώδες Περίπου:	600 mPa·s
Πυκνότητα Περίπου:	0.91 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης:	K1 (<21°C)
Στέρεες ύλες Περίπου:	21 %
Χρώμα:	άγχρωμο

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Αποθήκευση σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.