



ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ενισχυμένος με ακρυλικά πρόσθετα.

► Περιγραφή προϊόντος

Η **KNAUF SPATOUΛA COARSE** είναι χονδρόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο, ενισχυμένος με ακρυλικά πρόσθετα. Κατατάσσεται ως κόνιαμα τύπου CSII-WO κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN998-1.

■ Στοιχεία παραγγελίας:

5 kg/σακί – 5 σακιά/κιβώτιο - 36 κιβώτια/παλέτα

Κωδικός προϊόντος: 655144

25 kg/σακί – 50 σακιά/παλέτα

Κωδικός προϊόντος: 655132

■ Αποθήκευση:

Το συσκευασμένο υλικό πρέπει να προστατεύεται καλά από την υγρασία και την βροχή, λόγω του ότι περιέχει τσιμέντο και διάφορα χημικά πρόσμεικτα. Για τον λόγο αυτό η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε χώρους απαλλαγμένους από υγρασία. Κάτω από ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης το συσκευασμένο υλικό διατηρεί τις ιδιότητές του για περίοδο 12 μηνών από τη ημερομηνία παραγωγής του η οποία αναγράφεται πάνω στη συσκευασία.

► Πεδία εφαρμογής

Ιδανικός για επιπέδωση, εξομάλυνση και προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Κατάλληλος για σοβατισμένους τοίχους, ταβάνια, σκυροδέματος και γυψοσανίδες.



Χονδρόκοκκος στόκος σπατοθλαρίσματος ενισχυμένος με ακρυλικά πρόσθετα.

► Εφαρμογή

■ Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από όλα τα σαθρά και φτωχής συγκόλλησης υλικά, βρωμιά, έλαια και άλατα.

■ Ανάμιξη

Σε 15 λίτρα καθαρού νερού αναμειγνύεται σταδιακά τα 25kg, ιδανικά με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Το αφήνουμε να ησυχάσει για περίπου 5 λεπτά και ανακατεύουμε ξανά χωρίς να προσθέσουμε νερό μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές κρεμώδες μείγμα. Όταν το υλικό αρχίσει να πήζει δεν επιτρέπεται η προσθήκη νερού για αραίωση.

■ Εφαρμογή ως στόκος σπατοθλαρίσματος

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μία ή περισσότερες στρώσεις με συνολικό πάχος εφαρμογής όχι μεγαλύτερο από 5mm. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού τραβήξει η προηγούμενη. Η τελική στρώση πρέπει να τριβεται με ψιλό γυαλόχαρτο, και να καθαρίζεται από την σκόνη. Μετά από το στέγνωμα της επιφάνειας πρέπει να ασαρωθεί για να δεχτεί την επικάλυψη με βαφή

■ Χρόνος εφαρμογής

Η KNAUF SPATOUOLA COARSE έχει εργασιμότητα για αρκετό χρονικό διάστημα. Μετά την ανάμιξη του με νερό, το ομοιογενές μίγμα μπορεί να παραμείνει στον κουβά ανάμιξης έτοιμο προς χρήση πέραν των 30 λεπτών, αναλόγως καιρικών συνθηκών.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Η KNAUF SPATOUOLA COARSE θα πρέπει να εφαρμόζεται, όταν η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 35°C.

■ Κατανάλωση

Περίπου 1,5 kg/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, την επιπεδότητα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

■ Ιδιαίτερα στοιχεία

Το KNAUF SPATOUOLA COARSE δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα υλικά. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν το υλικό στεγνώσει.

Η KNAUF SPATOUOLA COARSE παράγεται στην Κύπρο σε πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντολογικούς και κανονισμούς υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Knauf.

► Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίδραση στη φωτιά	A1
Πρόσφυση 28 ημερών	0,3 N/mm ² FP:A
Θλιπτική αντοχή σε 28 ημέρες	CS III
Συντελεστής απορρόφησης νερού	Wc2
Συντελεστής υδρατμοπερατότητας	μ25
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,dry) με βάση το πρότυπο (EN 1745)	0,83 W/m·K for P = 50% 0,93 W/m·K for P = 90% (tab. mean value)
Ανθεκτικότητα (κατά ψυξης/απόψυξης)	Αξιολόγηση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον προβλεπόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος

Σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 998-1:2016



**SPATOUOLA
COARSE**



Knauf CYPRUS LTD

Χρήστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54589 3725 Λεμεσός.
Τηλ.: 25821040 E-mail: knauf-cy@knauf.com

DTS-14.CY/12.23/KNAUF/CY

Η Knauf σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Cyprus Limited.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία, επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.



www.knauf.com.cy

